

FABRIKANT

PRODUCTNAAM



De doelstelling van AHA-Adviseurs met deze kompaskaart is om de consument inzicht te geven in de mogelijkheden die verfproducten hebben. De kaarten zijn in drie hoofdcategorieën verdeeld: [1: verfeigenschappen] [2: verffilm] [3: applicatieonderzoek]. Alle testen zijn beoordeeld in klassen. Klasse 0 tot en met klasse 5 waarbij klasse 0 onberispelijk is en klasse 5 zeer slecht. Om meer informatie te krijgen over de wijze waarop de testen zijn uitgevoerd verwijzen wij u naar de website www.aha-adviseurs.nl waar een toelichting en werkomschrijvingen inzichtelijk zijn. Gebruik de kompaskaarten om eigen conclusies te trekken.

A. SAMENVATTING BEOORDELING

VERFEIGENSCHAPPEN	7,2	CIJFERBEOORDELING T.O.V. TOP 3	9,2	7,5	6,5
APPLICATIEONDERZOEK	7,1		9,2	6,7	7,3
VERFFILM	7,3		8,5	7,5	9,2
TOTAAL CIJFER :	7,2	T.O.V. TOP 3	8,5	8,1	7,9



GEMIDDELDE CIJFERBEOORDELING OVERIGE 65 AFLAKKEN

4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
-	-	14%	26%	18%	12%	14%	12%	2%	2%	-	-

B. APPLICATIEONDERZOEK

Besnijden	RAL 1013			RAL 7026			Applicatie	RAL 1013			RAL 7026		
	6 °C	18 °C	30 °C	6 °C	18 °C	30 °C		6 °C	18 °C	30 °C	6 °C	18 °C	30 °C
Rollen	2	1	3	2	1	3	Aanbrengen	1	1	2	1	1	2
Snelheid van besnijden	2	1	3	2	1	3	Verdelen	1	1	2	1	1	2
Tempo	2	1	3	2	1	3	Doorstrijken (na 10 min.)	2	3	3	2	3	3
Laagdikte	2	1	2	2	1	2	Horizontaal doordwarsen	2	2	3	2	2	3
Vloei	2	2	2	2	2	2	Verticaal opslechten	2	2	2	2	2	2
Open tijd	RAL 1013			RAL 7026			(S) Zakgevoeligheid	2	1	2	2	1	2
	6 °C	18 °C	30 °C	6 °C	18 °C	30 °C	Spatten	1	1	3	1	1	3
Horizontaal doordwarsen	2	2	3	2	2	3	Geur	3	2	3	3	2	3
Stugheid	1	1	3	1	1	3	Gaatjesproef	RAL 1013			RAL 7026		
Slippen	1	2	2	1	2	2	Gaatjesproef	1	5	1	5	1	5
Strepen	2	2	2	2	2	2							

C. DROGING



DROGING	Stof droog	HB	DV	Totaal
RAL 1013	3	3	2	3
RAL 7026	2	3	2	2

RESULTAAT PRODUCT T.O.V. TOP 3 PRODUCTEN IN HET ONDERZOEK

	No 1 (top 1)				No 2 (top 2)				No 3 (top 3)			
	Stofdroog	HB	DV	Totaal	Stofdroog	HB	DV	Totaal	Stofdroog	HB	DV	Totaal
Ral 1013	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2
Ral 7026	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2

D. VERFEIGENSCHAPPEN

Standvermogen		Dekkracht	5 °C	18 °C	28 °C
RAL 1013	2	RAL 1013	1	3	1
RAL 7026	3	RAL 7026	1	1	1

RESULTAAT PRODUCT T.O.V. TOP 3 PRODUCTEN IN HET ONDERZOEK

	No 1 (top 3)			No 2 (top 3)			No 3 (top 3)		
	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C
RAL 1013	0	1	3						
RAL 7026	0	3	2						
Resultaat overige producten t.o.v. huidig product	0	1	2	3	4	5			
RAL 1013	35,4%	20,0%	18,5%	26,1%	-	-			
RAL 7026	16,7%	12,1%	24,2%	40,9%	6,1%	-			

RESULTAAT PRODUCT T.O.V. TOP 3 PRODUCTEN IN HET ONDERZOEK

	No 1 (top 3)			No 2 (top 3)			No 3 (top 3)		
	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C
RAL 1013	1	2	1	1	3	2	1	4	2
RAL 7026	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Resultaat overige producten t.o.v. huidig product	0	1	2	3	4	5			
RAL 1013	1,5%	73,1%	20,9%	4,5%	-	-			
RAL 7026	-	28,4%	61,2%	9,0%	1,4%	-			

E. ALGEMENE INDRUK VERFFILM

Glansmeting	5 °C	18 °C	28 °C	Scherpte- diepte meting	5 °C	18 °C	28 °C
RAL 1013	2	3	2	RAL 1013	1	1	1
RAL 7026	1	1	1	RAL 7026	1	4	4

RESULTAAT PRODUCT T.O.V. TOP 3 PRODUCTEN IN HET ONDERZOEK

	No 1 (top 3)			No 2 (top 3)			No 3 (top 3)		
	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C
RAL 1013	2	4	1	1	4	5	0	2	1
RAL 7026	0	0	1	0	1	0	1	1	1
Klassenaanduiding 0 t/m 5 >>	0	1	2	3	4	5			
	21	9,0%	61,2%	22,4%	6,0%	1,5%	-		
RAL 7026	22,2%	38,1%	15,9%	7,9%	15,9%	-			

RESULTAAT PRODUCT T.O.V. TOP 3 PRODUCTEN IN HET ONDERZOEK

	No 1 (top 3)			No 2 (top 3)			No 3 (top 3)		
	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C	5 °C	18 °C	28 °C
RAL 1013	1	3	0	0	3	4	0	1	0
RAL 7026	1	2	0	0	2	1	1	2	0
Klassenaanduiding 0 t/m 5 >>	0	1	2	3	4	5			
RAL 1013	10,8%	33,8%	20,0%	13,8%	21,5%	-			
RAL 7026	27,7%	20,0%	23,1%	16,9%	12,3%	-			

F. HECHTINGSRESULTATEN

Hechting AFLAK op GRONDVERVEN				Hechting AFLAK op SPEEDPRIMERS			
9,8	No 1	No 2	No 3	9,3	No 1	No 2	No 3
	9,8	9,7	9,7		8,3	6,3	8,8
Scores in klassen				Scores in klassen			
0 1 2 3 4 5				0 1 2 3 4 5			
35 38 1 0 0 0				16 29 5 2 0 0			
Hechting AFLAK op TIFA verouderd (buiten)				Hechting AFLAK op TIFA verouderd (binnen)			
10,0	No 1	No 2	No 3	10,0	No 1	No 2	No 3
	9,8	9,6	9,2		9,9	9,5	9,7
Scores in klassen				Scores in klassen			
0 1 2 3 4 5				0 1 2 3 4 5			
9 3 0 0 0 0				4 8 0 0 0 0			